

Ειδικά ράμματα συνθετικά μονόκλωνα βραδείας απορρόφησης με ακίδες συμμετρικής μορφής (Symmetric), με μια βελόνα στο ένα άκρο και άγκυρα καθήλωσης στο άλλο , από Πολυδιοξανόνη με αντιβακτηριακό παράγοντα Triclosan σύμφωνα με την οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Να παρέχουν στήριξη ιστών, διατηρώντας το 75% της τάσεως τους 14 ημέρες μετά την εμφύτευση, 65% 28 ημέρες μετά την εμφύτευση και 55% 42 ημέρες μετά την εμφύτευση. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 210 ημέρες.

- usp 1 με βελόνα 40mm στρογγυλή $\frac{1}{2}$ κύκλου και μήκος ράμματος 60cm